亞太工業集團
Asia Pacific Industry Group Co., Limited

ASIA PACIFIC INDUSTRY GROUP CO., LIMITED

Tel +0086-551-64687285
Email sales@boppfilmsales.com
www.boppfilmsales.com · www.apigcl.com

CPP white film
CPP 薄膜 — 检测数据

Document No. 文件编号	Revision 版本	Issue date 签发日期	Document type 文件类型
APIG-CPP-WHITE-DATA-2026	**Rev. 2.0**	**2026-11-09**	**Test Data / 检测数据**

1 • DOCUMENT INFORMATION 文档信息

Item 项目	Description 说明
Document type 文件类型	Test Data / 检测数据
Subject 主题	CPP white film
Specification basis 规格依据	APIG product specification 亚太工业集团产品规格
Issue 签发	2026-11-09 · Rev. 2.0
Language 语言	Bilingual headings — English / 中文

2 • TECHNICAL CONTENT 技术内容

Product / packing view 1 产品 / 包装实拍 1

Technology data of CPP Film (Cast polypropylene film) White · ·
以下数据为本产品技术规格，随货签发检验记录。

3 • NOTES 说明

This document states the standard specification of the product. Values apply to the grades listed here; the tolerance range agreed in the order confirmation and the technical agreement prevails for any specific order. Batch test records are issued with the goods on request.

PHOTOS 实拍图片



薄 膜 质 量 检 测 报 告
Film Test Report

检验项目 Test items		标准值 Test standard	检验结果 Results	检验方法 Test Method	判定 Determination
厚度偏差 % Thickness Tolerance %		±4.0	±2.8	GB/T6672-2001	合格 Pass
宽度偏差 mm Width Deviation mm		0~+2		GB/T6673-2001	合格 Pass
拉伸强度 Mpa Tensile Strength Mpa	纵向(MD)	≥35	51	GB/T1040.3-2006	合格 Pass
	横向(TD)	≥20	28		合格 Pass
断裂伸长率 % Elongation at Break %	纵向(MD)	≥350	490		合格 Pass
	横向(TD)	≥450	652		合格 Pass
摩擦系数 COF	内/内(I/I)	≤0.8	0.14	GB/T10006-1988	合格 Pass
	外/外(O/O)	≤0.8	0.15		合格 Pass
热收缩率 % Thermal shrinkage %	纵向(MD)	≤1.0	0.37	GB/T10003-2008	合格 Pass
	横向(TD)	≤1.5	0.89		合格 Pass
直角撕裂强度 kN/m Right Angle Tear Strength kN/m	纵向(MD)	≥125	138	GB/T1130-1991	合格 Pass
	横向(TD)	≥160	180		合格 Pass
热封起始，强度 N/15mm Heat seal temp./strength N/15mm 125℃		2≤6.0	6.61	ZBT28001-1990	合格 Pass
雾度 % Haze %		≤60	92.3	GB/T2410-2008	合格 Pass
光泽度 % Gloss %		≤70	66.6	GB/T8807-1988	合格 Pass
光密度 OD Optical Density OD		—	0.22	ASTM/D1003-13	合格 Pass
润湿张力 mN/m Wetting Tension mN/m		≥38	39	GB/T14216-2008	合格 Pass
外 观 Appearance		正 常 Normal			
鉴定意见 Appraisal Remarks		符合标准 Pass			



薄 膜 质 量 检 测 报 告
Film Test Report

检验项目 Test items		标准值 Test standard	检验结果 Results	检验方法 Test Method	判定 Determination
厚度偏差 % Thickness Tolerance %		±4.0	±2.5	GB/T6672-2001	合格 Pass
宽度偏差 mm Width Deviation mm		0~+2		GB/T6673-2001	合格 Pass
拉伸强度 Mpa Tensile Strength Mpa	纵向(MD)	≥35	48	GB/T1040.3-2006	合格 Pass
	横向(TD)	≥20	30		合格 Pass
断裂伸长率 % Elongation at Break %	纵向(MD)	≥350	602		合格 Pass
	横向(TD)	≥450	697		合格 Pass
摩擦系数 COF	内/内(I/I)	≤0.8	0.16	GB/T10006-1988	合格 Pass
	外/外(O/O)	≤0.8	0.27		合格 Pass
热收缩率 % Thermal shrinkage %	纵向(MD)	≤1.0	0.27	GB/T10003-2008	合格 Pass
	横向(TD)	≤1.5	0.61		合格 Pass
直角撕裂强度 kN/m Right Angle Tear Strength kN/m	纵向(MD)	≥125	145	GB/T1130-1991	合格 Pass
	横向(TD)	≥160	176		合格 Pass
热封起始，强度 N/15mm Heat seal temp./strength N/15mm 125℃		2≤6.0	7.72	ZBT28001-1990	合格 Pass
雾度 % Haze %		≤60	95.9	GB/T2410-2008	合格 Pass
光泽度 % Gloss %		≤70	64.4	GB/T8807-1988	合格 Pass
光密度 OD Optical Density OD		—	0.35	ASTM/D1003-13	合格 Pass
润湿张力 mN/m Wetting Tension mN/m		≥38	39	GB/T14216-2008	合格 Pass
外 观 Appearance		正 常 Normal			
鉴定意见 Appraisal Remarks		符合标准 Pass			

Product view 1 产品实拍 1

地址 ADD.: No.3399, Luzhou Ave., Baohe Dist., Hefei, Anhui 230051, China | 安徽省合肥市包河区庐州大道3399号
传真 Fax: +0086-551-64683490 **营业执照注册号 Business License Reg. No.:** 91340100575703313N
海关注册编码 Customs Reg. Code: 3401961393