亞太工業集團
Asia Pacific Industry Group Co., Limited

ASIA PACIFIC INDUSTRY GROUP CO., LIMITED

Tel +0086-551-64687285
Email sales@boppfilmsales.com
www.boppfilmsales.com · www.apigcl.com

BOPP Film — Inspection Results
BOPP 薄膜 — 检测结果

Document No. 文件编号	Revision 版本	Issue date 签发日期	Document type 文件类型
APIG-QC-BOPP-TR-2018	**Rev. 1.0**	**2018-09-25**	**Test Report / 检验报告**

RESULTS 检测结果

序号 No.	项目 Item	方向 Dir.	单位 Unit	检测值 Result
1	宽度偏差 Width bias		mm	0
2	厚度偏差 Thickness bias		%	−0.93
3	平均厚度偏差 Average thickness bias		%	0.64
4	拉伸强度 Tensile strength	MD	MPa	182.6
	拉伸强度 Tensile strength	TD	MPa	295.3
5	断裂伸长率 Elongation	MD	%	158.5
	断裂伸长率 Elongation	TD	%	59.2
6	弹性模量（参考值）Modulus (reference)	MD	MPa	2033.82
7	热收缩率 Heat shrinkage	MD	%	3.5
	热收缩率 Heat shrinkage	TD	%	3.9
8	雾度 Haze		%	1.72
9	光泽度 Gloss		%	96.2
10	静电衰减率（处理面）Static decay, treated side		%	22.32
	静电衰减率（未处理面）Static decay, untreated side		%	20.58
11	摩擦系数（外面/金属）COF, outside / metal		—	0.218 / 0.146
	摩擦系数（内面/金属）COF, inside / metal		—	0.311 / 0.213

地址 ADD.: No.3399, Luzhou Ave., Baohe Dist., Hefei, Anhui 230051, China | 安徽省合肥市包河区庐州大道3399号
传真 Fax: +0086-551-64683490 **营业执照注册号 Business License Reg. No.:** 91340100575703313N
海关注册编码 Customs Reg. Code: 3401961393