亞太工業集團
Asia Pacific Industry Group Co., Limited

ASIA PACIFIC INDUSTRY GROUP CO., LIMITED

Tel +0086-551-64687285
Email sales@boppfilmsales.com
www.boppfilmsales.com · www.apigcl.com

BOPP Adhesive Tape — Technical Parameters
BOPP 胶粘带 — 技术参数

Document No. 文件编号	Revision 版本	Issue date 签发日期	Document type 文件类型
APIG-QC-TAPE-2018	**Rev. 1.0**	**2018-09-21**	**Test Report / 检验报告**

TEST CONDITIONS 检验条件

参数 Description	数值 Value
温度 Temperature	25 ±2 ℃
空气湿度 Humidity	60 ±5 %

TAPE SPECIFICATION & RESULTS 胶带规格与检测结果

参数 Parameters	48 mm × 120 m × 40 mic	48 mm × 120 m × 45 mic	150 mm × 990 m × 50 mic
粘胶 Adhesive	丙烯胶 / Acrylic adhesive		
颜色 Tape color	透明 / Clear	透明 / Clear	白色 / White
膜等级 Film grade	A	A	A
拉伸强度 Tensile strength, N/cm	≥25	≥30	≥30
断裂伸长率 Flexibility break, %	≤180	≤180	≤180
剥离力 Peel adhesion, N/cm	≥1.8	≥2.0	≥2.0
持粘性 Holding power, h	≥24	≥24	≥24
初粘性（钢球号）Heal resistance, steel ball	≥16#	18 – 24#	19 – 24#
宽度偏差 Width bias, mm	±1.0	±1.0	±1.0
长度偏差 Length bias, m	±0.3	±0.3	±0.3
膜厚度 Film thickness, mic	22 ±1	25 ±1	27 ±1
胶厚度 Glue thickness, mic	18 ±1	20 ±1	23 ±1
保存期 Shelf life, months	≥5	≥5	≥5

地址 ADD.: No.3399, Luzhou Ave., Baohe Dist., Hefei, Anhui 230051, China | 安徽省合肥市包河区庐州大道3399号
传真 Fax: +0086-551-64683490 **营业执照注册号 Business License Reg. No.:** 91340100575703313N
海关注册编码 Customs Reg. Code: 3401961393